

Batyline

Iso

7407

7407FR

7406

7350FR

7388FR

■ Propriétés techniques - Technische Daten

Normes - Normen

Poids - Gewicht	500 g/m ²	660 g/m ²	725 g/m ²	880 g/m ²	EN ISO 2286-2
Laize - Rollenbreite	180 cm				
Porosité - Porosität	22 %	11 %	10 %	5 %	

■ Propriétés physiques - Physikalische Eigenschaften

Résistance rupture (chaîne/trame) Reißkraft (Kette/Schuss)	240/240 daN/5cm	360/330 daN/5cm	430/410 daN/5cm	350/350 daN/5cm	EN ISO 1421
Allongement sous charge 20 daN (chaîne / trame) Reißdehnung bei 20 daN (Kette/ Schuss)	≤ 2,5 % / ≤ 2,5 %		≤ 2 % / ≤ 2 %	≤ 1 % / ≤ 1 %	EN ISO 1421
Résistance à l'abrasion Abriebfestigkeit	>120 000 cycles				EN ISO 12947-2 Martindale
Résistance aux intempéries Witterungsbeständigkeit	GS=4 at 700h				ASTMG154: UVA340
Résistance moisissures Schimmelbeständigkeit	Méthode A, Excellent Verfahren A, Ausgezeichnet				EN ISO 846-A
Températures extrêmes d'utilisation Maximale Anwendungstemperaturen	-30°C./+70°C				

■ Réaction au feu - Brennverhalten

Classement - Klassifikation	M2				NFP 92-507
	B1				DIN 4102-1
	conforme pass				CAL TB 117
	conforme pass		conforme pass	conforme pass	IMO MSC.307(88) (2010 FTP Code) Annex 1 Part 8
Euroclass	B-s2,d0				EN 13501-1

■ Systèmes de management - Managementsysteme

Qualité - Qualität	ISO 9001
Environnement - Umwelt	ISO 14001

■ Certifications, labels, garanties - Zertifizierungen, Labels, Garantien



**5 years
garantee**

**Phthalate
free**

**Smart
Yarn**



With **S+** Serge Ferrari goes further than the Standards...
(consult us for further information)

■ Outils et services - Tools und Serviceleistungen