



Polyether-Schaumstoffe

Qualität:	RP35055
Farbe:	weiß

Raumgewicht Brutto:	35,0	kg/m³		
Raumgewicht Netto:	33,0	kg/m³	± 5%	EN ISO 845
Stauchhärte bei 40%	5,5	kPa	± 10%	EN ISO 3386
Eindruckhärte 25% 40% 65%	240	N	± 10%	EN ISO 2439
Zugfestigkeit	110	kPa		EN ISO 1798
Dehnung	120	%		EN ISO 1798
Druckverformung	< 4	%		EN ISO 1856
Luftdurchlässigkeit	> 10	%		Carpenter Verfahren
Zellstruktur	fein			
Brandverhalten	-			MVSS 302

RP = Richfoam Polyether ®
 RF = Richfoam Flameretardant ®
 RL = Richlux ®

Stand: 25.11.2010

